LAKIER POLIURETANOWY TOP

KJL.1406

Opis produktu

Chemoutwardzalny poliuretanowy lakier nawierzchniowy, efekt mat. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą krycia, krótkim czasem schnięcia, odpornością na warunki zewnętrzne i bardzo dobrą odpornością na UV. Może być stosowany jako przemysłowy lakier bezbarwny z utwardzaczem seria FP (40% w proporcjach objętościowych)

Zastosowanie

Nadaje się jako matowe wykończenie pojazdów przemysłowych, maszyn rolniczych do malowania narzędzi, metalowych elementów okiennych. Do lakierowania metalowych i drewnianych elementów mebli.
Stosować na stare powłoki fabryczne, utwardzone lakiery naprawcze, podkłady akrylowe i epoksydowe 2K IVAT.

Dane o produkcie

VOC (g / L) gotowego do użycia produktu Dyr. 2004/42/CE II A (j) (500) 500
Ciężar właściwy Kg/ L:1-1,1 Połysk: 5-10 Temperatura aplikacji : 10 - 40 °C
Termin ważności: 36 m-ce Kolor: dowolny według programu COLOR PILOT

Przygotowanie powierzchni

szlifowanie maszynowe	szlifowanie ręczne
P360 - P400	P600 - P800 / SOFT FLEX

Odtłuszczanie: RDL.A111

		objętościowo	wagowo
	**Proporcje mieszania**		
	LAKIER KJL.1406	3	100 g
	Utwardzacz FP	1	33 g
	Rozcieńczalnik	0,3-0,5	9-15 g
	Utwardzacz: FK9.7777 (10-20°C), FK9.6666 (20-30°C), FK9.6663 (30-40°C)		
	Rozcieńczalnik: RDL.F888 (10-20°C), RDL.S777 (20-30°C), RDL.L666 (30-40°C)		
	Czas życia mieszanki	60-90 min.	
	Typ pistoletu	**Konwencjonalny**	1,3 – 1,4 mm
		HVLP	1,3 – 1,4 mm
	Aplikacja	**Ilość warstw:**	**Konwencjonalny -** 2 - 3 **HVLP -** 2
	Wentylacja	**Czas schnięcia między warstwami:** 5 -10 min w 20°C	
		Czas wentylacji: 15 -20 min w 20°C	
	Schnięcie	**20°C –** 20- 24 godz.	
		60°C – 50-60 min.	
		IR – Zgodnie z zaleceniami producenta promiennika IR.	
	Grubość	**Warstwy** - 25 do 35 µm	
		Powłoki - 50 do 70 µm	
	Teoretyczna wydajność (gotowego do użycia) 7-8 m2/l przy grubości 70µm		

Uwagi

Można zastosować utwardzacze FK9.0004, FK9.0005, FK9.0006, FK9.0007 (50% w proporcjach objętościowych).