

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

EMALIA ANTYKOROZYJNA

400 ml, 12 Oz, 335 g.

OPIS OGÓLNY

Emalia bezpośrednia na rdzę o wysokim połysku, bardzo szybko schnąca, zachowująca bardzo dobrą trwałość koloru wobec warunków atmosferycznych. Idealna, by uzyskać doskonale wykończenie, bez stosowania podkładu antykorozyjnego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Bezpośrednio na rdzę.
- Łatwa do nakładania i ponownego malowania.
- Szybkoschnąca.
- Doskonała elastyczność.
- Nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich.
- Bardzo dobra siła krycia.
- Dobra moc antykorozyjna.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.
- Trwałość połysku i koloru.
- Odporność na działanie UV.
- Wysoka odporność na zarysowania po polimeryzacji powłoki.
- Dobre utwardzenie.

STOSOWANIE

Ze względu na właściwości produktu zalecamy jego stosowanie do wykończeń i malowania wszelkiego rodzaju materiałów.

- Przemysł
- Konstrukcje metalowe
- Majsterkowanie
- Hydraulika
- Meble miejskie

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszadła.
- Nakładać na czyste, suche powierzchnie. Na zardzewiałych powierzchniach metalowych usunąć grubą korozję za pomocą szczotki drucianej.
- Nakładać cienkimi warstwami dla najlepszych rezultatów, trzy cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba; ponowne malowanie po 25 minutach tą samą farbą.
- Odwrócić aerosol, aby oczyścić zawór po użyciu; jeśli dyfuzor się zatka, należy wymienić go na nowy.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Poproś o karty bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Materiał wiążący:	Alkid
Kolor:	Czarny, biały, zielony
Połysk:	<60%
Suchość w dotyku (ASTM D-1640 ISO 1517):	25'
Suchość całkowita (ASTM D-1640 ISO 1517):	24h
Grubość suchej powłoki (ASTM D-823 ISO 2808):	20 µ/powłoka
Przyczepność (ASTM D-3359 ISO 2409):	3B
Mgła solna:	300 h
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	2 m ²
Rozcieńczalnik:	Mieszania
Trwałość produktu:	(Prawidłowe przechowywanie) 5 lat
Powtórne pokrycie:	Między 25' i 2h, lub po 48h
Odporność cieplna farby:	100°C
Warunki stosowania:	Minimalna temp. otoczenia 8°C Temp. powierzchni 5-50°C Wilgotność maks. 85% R.H.P

*Badania przyczepności zostały przeprowadzone na stalowych płytach

ILUSTRACJA



ETYKIETA



DYFUZOR



Negro / Black EX014PRO991	Blanco / White EX014PRO989	Verde / Green EX014PRO992
------------------------------	-------------------------------	------------------------------

OPAKOWANIE

Pojemność nominalna 400 ml.
Odporność termiczna opakowania: <50°C
Propelent: DME.

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.



Firma certyfikowana zgodnie z normą jakości
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004
Made in Europe.