

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

KLEJ KONTAKTOWY. Wysoka zdolność klejenia, nieusuwalny.
400 ml, 10 Oz, 287 g.

OPIS OGÓLNY

Klej kontaktowy na bazie żywic klejowych zmieszanych z rozpuszczalnikami alifatycznymi, o wysokiej sile klejenia.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Klej kontaktowy.
- Natychmiastowe przyleganie.
- Doskonała siła klejenia.
- Nie niszczy materiałów.
- Należy wywierać nacisk na styku elementów.
- Nie nadaje się do stosowania na dachach samochodów.

STOSOWANIE

Klej tworzący film o wysokiej przyczepności natychmiastowej. Szczególnie nadaje się do różnych zastosowań motoryzacyjnych*, majsterkowania i procesów przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka użyteczność formatu aerozolu. Najbardziej odpowiednie materiały do klejenia to:

- | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| - Pianki poliuretanowe i poetylenowe | - Włókna | - Papier |
| - Karton | - Korek | - Wykładzina |

* Nie zalecany do klejenia elementów na dachach samochodów. (Wysoka temperatura spowodowana słońcem oraz ciężar elementu nie sprzyjają dobremu efektowi.)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Wyjąć dyszę z puszki i włożyć zbiornik do napełniania do zaworu.
- Nakładać na czyste, suche powierzchnie.
- Spryskać obficie obie łączone strony, pozostawić rozpuszczalniki do odparowania na 5-10 minut, a następnie docisnąć elementy do siebie z silnym naciskiem.
- Odwrócić aerosol, aby oczyścić zawór po użyciu; jeśli dyfuzor się zatka, należy wymienić go na nowy.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Poproś o karty bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Kolor:	Żółty, przezroczysty
Utwardzenie:	10-60 minut
Temperatura nakładania:	15-27 °C
Maksymalna temperatura ekspozycji kleju:	50°C
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	2m ²
Rozcieńczalnik:	Heksan
Trwałość produktu:	>5 lat

* badania przyczepności zostały przeprowadzone na PP (modyfikowany EPDM)..

15012



ILUSTRACJA



ETYKIETA



Klej kontaktowy
EX014PRO801

DYFUZOR



Transversal Cap
Delikatny - Thin

OPAKOWANIE

Pojemność nominalna: 400 ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: DME

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.

