

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

FARBA Z EFEKTEM KUTEGO ŻELAZA

400 ml, 12 Oz, 345 g

OPIS OGÓLNY

Syntetyczna emalia antykorozyjna na bazie naturalnych metalicznych pigmentów miedziowego tlenku żelaza, nadających wygląd kutego żelaza malowanemu elementowi.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Szybkoschnąca.
- Dobra moc antykorozyjna.
- Chroni metalową bazę.
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne.
- Nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich.
- Duża siła krycia.
- Doskonale właściwości w przypadku spawania.
- Bardzo dobra przyczepność.
- Wykończenie o surowym wyglądzie.

STOSOWANIE

Ze względu na właściwości produktu zalecamy jego stosowanie do wykończeń i malowania wszystkich rodzajów materiałów.

- Stal konstrukcyjna
- Słupy oświetleniowe
- Połączenia spawane
- Kraty
- Ogrodzenia metalowe
- Fontanny i wszelkiego rodzaju meble miejskie

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszadła.
- Nakładać na czyste, suche powierzchnie. Na zardzewiałych powierzchniach metalowych: usunąć korozję za pomocą szczotki drucianej.
- Nakładać cienkimi warstwami dla najlepszych rezultatów, dwie cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba; ponowne malowanie po 20 minutach tą samą farbą.
- Ze względu na gęstość produktu ważne jest, aby wstrząsać pojemnikiem podczas aplikacji, aby uzyskać bardziej jednolite wykończenie.
- Odwrócić aerosol, aby oczyścić zawór po użyciu. Jeśli dyfuzor się zatka, należy wymienić go na nowy.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zapytaj o karty bezpieczeństwa.

CECHY FIZYCZNE

Materiał wiążący:	Modyfikowany syntetyk
Kolor:	Czarny – Szary
Połysk:	<10%
Suchość w dotyku (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Suchość całkowita (ASTM D-1640 ISO 1517):	24h
Grubość suchej warstwy (ASTM D-823 ISO 2808):	20 µ/powłoka
Przyczepność (ASTM D-3359 ISO 2409):	3B
Mgła solna:	300 h
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	3 m ²
Rozcieńczalnik:	Mieszanka
Trwałość produktu:	(Prawidłowe przechowywanie) 5 lat
Powtórne pokrycie:	Miedzy 20' i 2h, lub po 24h
Odporność cieplna farby:	100°C
Warunki stosowania:	Minimalna temp. otoczenia 8°C Temp. powierzchni 5-50°C Wilgotność maks. 85% R.H.P.

* Badania przyczepności zostały przeprowadzone na stalowych płytach.

ILUSTRACJA



ETYKIETA



DYFUZOR



Czarny / Black
EX014PR0117

Szary / Grey
EX014PR1009

OPAKOWANIE

Pojemność nominalna 400 ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: DME.

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.

