

HALLEY UV20

SZPACHLA UV 1K



KARTA TECHNICZNA **A73**

Wersja: 230619

OPIS

Halley UV20 jest szpachlą utwardzaną promieniowaniem UV, przeznaczona do małych i średnich napraw, pozwala na skrócenie czasu schnięcia dzięki technologii utwardzania lampą UV, znacznie skracając czas naprawy.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj: Poliester nienasycony

Kolor: Beżowy

Ciężar właściwy: właściwy: 1,6kg/l w 20°C

VOC (Mieszanina aplikacyjna) **85 g/l**

VOC USA (Mieszanina aplikacyjna) **55 g/l**

POWIERZCHNIA DO APLIKACJI

Stal, aluminium, ocynk, powierzchnie poliestrowe.



Kiedy wymagana jest bardzo dobra ochrona antykorozyjna aplikuj na epoksyd.

Nie aplikuj na termoplastik i wash primer.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Proces	Stal	Aluminium	Ocynk	Poliester UP-GKF
 P80	•	•	•	•
 P150	•	•	•	•
 DA93	•	•	•	•

APLIKACJA



Gotowy do
użycia

Nieograniczona żywotność mieszanki (*)

1000 μm (**)

(*) Utwardza się pod wpływem światła słonecznego lub lampy UV.

(**) Dla grubości większych niż 1000 μm nałożyć kilka cieńszych warstw (ok. 500 mikronów) i pomiędzy warstwami wysuszyć szpachlówkę bez szlifowania.

CZASY SCHNIĘCIA

	Promieniowanie	Schnięcie
	12-30 mW/cm ²	4 min.
	31-120 mW/cm ²	3 min.
	121-200 mW/cm ²	2 min.
	>200 mW/cm ²	1 min.




UV LED 395nm (20°C)

		UV LED 395nm (20°C)	Czas schnięcia
		Lampa Robled	1 min. 10 cm z Robled

- Jeśli lampa znajduje się zbyt blisko podłoża (<10 cm) przez dłuższy czas, może to powodować problemy z wysychaniem.
- Przekroczenie maksymalnej zalecanej grubości może uniemożliwić głębokie utwardzenie. W przypadku dużych grubości utwardzenie należy rozpocząć od odsunięcia lampy na odległość większą niż 20 cm i stopniowo ją przybliżać.
- Nie zaleca się stosowania lamp o niższej wartości, gdyż mogą spowodować niepełne
- Użycie lamp innych niż LED może wydłużyć czas schnięcia ze względu na niższą intensywność w dominującym zakresie długości fali (395 nm).

APLIKACJA



WSTĘPNE 5-3 mm P150



KOŃCOWE 5-3 mm P240

UWAGI

Należy odizolować szpachlę przed nałożeniem lakieru wykończeniowego. Temperatura poniżej +5°C może spowodować wolniejsze schnięcie.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść szpachelki przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwego postępowania w zakresie utylizacji odpadów.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Obsługi Klienta lub Działem Technicznym.

Produkty przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użytku. Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą charakterystyki oraz ostrzeżeniem na opakowaniu produktu. Ich prawidłowe użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem oraz z poszanowaniem danych technicznych i bezpieczeństwa zawartych w tych dokumentach, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

ROBERLO S.A.U. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użycia jakiegokolwiek produktu.

Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji opierają się na naszej wiedzy naukowo-technicznej na dzień ich wydania. ROBERLO S.A.U. zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub zaprzestania udostępniania całości lub części informacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy informacje są aktualne. Najnowsza wersja tego dokumentu zastępuje wszystkie poprzednie wersje.