



PREMIUM 250HS

E34

WERSJA: 090219
Strona: 1/3

LAKIER BEZBARWNY HS

OPIS


Lakier akrylowy dwukomponentowy, o dużej zawartości ciał stałych. Doskonale schnie zarówno na całych elementach, jak i na małych powierzchniach. Szybko się utwardza nawet w standardowych warunkach atmosferycznych, dzięki czemu wpływa na znaczne zmniejszenie zużycia energii i siły roboczej, a także na krótszy czas pracy. PREMIUM 250 bardzo łatwo się nakłada i gwarantuje doskonałą ochronę wykończenia przed czynnikami fizycznymi i chemicznymi.

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Akryl 2K		
Kolor:	Bezbarwny		
Ciężar właściwy:	1,0 kg/l w 20°C		
Lepkość CF/4:	18,5" w 20°C		
Grubość po wyschnięciu:	60 mikronów	2 warstwy	
Wydajność:	9-10 m ² /l		
LZO:	480 g/l	Mieszanka 2004/42/EC - IIB (e)(840)(480)	

PRODUKTY POMOCNICZNE

C354	Wolny utwardzacz	S322	Standardowy rozcieńczalnik
C355	Standardowy utwardzacz	S324	Wolny rozcieńczalnik
C356	Szybki utwardzacz		

			
T° (°C)	Utwardzacz	Utwardzacz	Rozcieńczalnik Opcjonalnie
< 18	C356	C356	S322
18 - 25	C355-C356	C355	S322
> 25	C354	C354	S324

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zastosuj **PREMIUM 250HS** na lakier bazowy po jego odparowaniu wg. czasu zalecanego przez producenta.

PROPORCJE MIESZANIA

Premium 250 HS	A B C			
			20°C	
C354				3 h
C355	100:50:0-5 pojemn.	2 : 1	18,5" F/4	3 h
C356				2 h

METODA APLIKACJI

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20		
	1,3-1,5	4	15 - 20	2	5'-10'
	1,2-1,3	2	10		

CZAS SCHNIĘCIA

20° C

60° C

PROMIENNIK

C354	35'	4h	6h	8h	24h
C355	25'	4h	5h	7h	24h
C356	20'	3h	4h	6h	24h

C354	40'
C355	30'
C356	--

	ODPARO - WANIE	PEŁNE WYSCH NIĘCIE
JASNE	5'	10'
CIEMNE	4'	8'
METALIKI	5'	10'

UWAGI

Wilgotność wpływa na składniki lakieru bezbarwnego, tak więc upewnij się, że sprzętu do aplikacji lakieru jest całkowicie suchy. Zamknij pojemnik z utwardzaczem natychmiast po użyciu.
Nie stosować gdy wilgotność względna jest wyższa niż 70%.
Nie stosować w temperaturze niższej niż +10 ° C. W tym przypadku osusz w kabinie lakierniczej.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.

ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.